

Евро Фасад Плюс

ТИП Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска,

модифицированная силиконом

Краска обеспечивает надежную защиту от появления

плесени и водорослей. Рекомендуется для окраски

ОБЛАСТЬ бетонных оснований для защиты бетона от

карбонизации и предотвращения коррозии

железобетонных конструкций.

Предназначена для окраски цоколей и фасадов жилых,

торговых, промышленных, складских и др. помещений

ОБЪЕКТЫ по бетону, штукатурке, фиброцементным плитам. Краска подходит для отделки ранее окрашенных

прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и

органическими эластичными покрытиями.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ













Базис VVA и C

По каталогу "Тиккурила Фасад". База VVA также может использоваться в

качестве белой краски.

Цветовые каталоги Каталог цветов "Каменные фасады"

Степень блеска Глубоко матовая

Расход на 1 слой

Расход На впитывающую поверхность — 4-6 м²/л, на невпитывающую

поверхность — 6-8 м²/л. На расход влияют шероховатость и пористость

окрашиваемой поверхности, а также метод и условия при окраске.

Тара VVA –2,7 л, 9 л

С – 2,7 ли 9 л.

Разбавитель Вода

Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылением. При

нанесении распылением применять сопло 0,018"-0,023", т.е. 0,450-0,580

Способ нанесения

MM.

Время высыхания 1 час. Следующий слой можно наносить через 12 часов. Заданный

уровень атмосферостойкости покрытия достигается через 2 недели.

Сопротивление

водяному пару (EN $S_{d,H2O} < 0.5 \text{ м}.$

ISO 7783-2)

Водопроницаемость $w < 0.1 \text{ kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5}$.

(EN 1062-3)

Атмосферостойкость Хорошая, также в индустриальной и морской атмосфере.

Сухой остаток Около 37% объемный.



Евро Фасад Плюс

Плотность 1,24-1,38 кг/л.

Хранение При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от

воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Сертификат

соответствия

Свидетельство о государственной

регистрации Сертификат

пожарной

безопасности

Сертификат соответствия

Свидетельство о государственной регистрации

Пожарный сертификат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Не красить в жаркую погоду, под прямыми лучами солнца или при дожде. Неокрашенная поверхность:

Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности — через 1—2 месяца, новые фиброцементные плиты — через 6 месяцев. Гладкие поверхности обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Мелящие или слабые бетонные поверхности следует удалить пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать санирующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхность прогрунтовать грунтом "Euro Primer".

Предварительная подготовка

Ранее окрашенная поверхность:

Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины стальной арматуры раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его противокоррозионной краской "Финнсеко-Кор". В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать санирующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Слабо мелящие и сильно впитывающие поверхности загрунтовать грунтом " Euro Primer ". Сильно мелящие поверхности должны быть удалены полностью.



Окраска

Уход

Евро Фасад Плюс

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить

равномерно в 2 слоя .Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. При необходимости, допускается разбавление краски водой до 10 % по объёму для первого слоя. Для нанесения

финишного покрытия краску не разбавляют. Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов"

работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и

т.д.).

Очистка Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно

инструментов промыть водой.

Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски

осторожной промывкой водой под давлением без применения моющих средств. Для удаления плесени и водорослей использовать средство "Хомеенпойсто", после чего тщательно промыть поверхность водой.

Внимание! После применения средства "Хомеенпойсто" поверхность

всегда нуждается в окраске.

Ремонтная окраска производится этой же краской или краской такого же типа (акриловой или силиконовой краской на акрилатной основе). См.

пункт "Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА Краска пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза. При

попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном

для детей месте. При работе использовать резиновые перчатки.

OXPAHA

ОКРУЖАЮЩЕЙ

Ремонтная окраска

СРЕДЫ И

УТИЛИЗАЦИЯ

5 TV 15 TV 107 (L

ОТХОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА-

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы

можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Срок годности

3 года со дня изготовления в заводской невскрытой

упаковке

Изготовитель:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ООО "Тиккурила"

ИНФОРМАЦИЯ 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.

15, корп. 3

тел./факс+7 (812) 380-33-99.

Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)

e-mail: info.russia@tikkurila.com

www.tikkurila.ru