

КРАСКА ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ «ПРОФИ»

Тип	Органоразбавляемая акриловая фасадная краска.
Область применения	Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, фиброцементные плиты). Подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и эластичными покрытиями*.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	3 - 5 м ² /л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	Ок. 65 %.
Плотность	1,20 - 1,35 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания при (+20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	2 часа – «от пыли». Наносить следующий слой краски рекомендуется через 6 часов. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
База	А и D.
Колеровка	для колеровки базы А и D в пастельные и насыщенные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Краска базы А может использоваться в качестве белой краски или колероваться с помощью колер паст Универсал ТЕКС. Максимально допустимое содержание универсальной колер пасты 10%. База D может быть использована только в колерованном виде! При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.
Атмосферостойкость	Хорошая, также в индустриальной и морской атмосфере.
Прогнозируемый срок службы покрытия	До 10 лет снаружи помещений при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.teks.ru).
Сопrotивление водяному пару (EN ISO 7783-2)	$S_{d,H_2O} < 0,5$ м
Водопроницаемость (EN 1062-3)	$w < 0,1$ кгм ⁻² h ^{-0.5}
Хранение и	В плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КРАСКА ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ «ПРОФИ»

транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.
Срок годности	5 лет со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Фасовка	9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой. Окрасочные работы можно проводить при отрицательной температуре до -15°C и относительной влажности воздуха до 90%. При отрицательной температуре воздуха рекомендуется, чтобы температура самой краски была не ниже 10°C , а основание не должно содержать наледи и изморози. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Гладкие поверхности обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля. Мелящие или слабые бетонные поверхности следует удалить пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать Чистящим saniрующим средством «Санатекс» Универсал ТЕКС, соблюдая соответствующие инструкции. Дефекты поверхности выровнять Шпатлевкой фасадной акрилатной Профи ТЕКС. Перед нанесением поверхность прогрунтовать Краской фасадной всеcезонной Профи ТЕКС, разбавленной уайт-спиритом на 10% по объему. Грубопористые и сильно впитывающие поверхности прогрунтовать Краской фасадной всеcезонной Профи ТЕКС, разбавленной уайт-спиритом не более чем на 20% от объема краски.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты. Возможные трещины стальной арматуры раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его соответствующим материалом. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать Чистящим saniрующим средством Санатекс Универсал ТЕКС, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять Шпатлевкой фасадной акрилатной Профи ТЕКС. Ранее окрашенные участки прогрунтовать Краской фасадной всеcезонной Профи ТЕКС, разбавленной уайт-спиритом на 10% по объему. Слабо мелящие и сильно впитывающие участки прогрунтовать Краской фасадной всеcезонной Профи ТЕКС, разбавленной уайт-спиритом не более чем на 20% от объема краски.</p>
Окраска	<p>Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разбавить уайт-спиритом не более 5% от объема краски. Наносить равномерно в 2 слоя. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.</p> <p>Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах «перехлестов» работать методом «мокрое по мокрому». Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).</p>

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КРАСКА ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ «ПРОФИ»

Ремонтная окраска	Ремонтная окраска производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт «Предварительная подготовка».
Очистка инструментов	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно очистить уайт-спиритом.
Уход	Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной промывкой водой под давлением без применения моющих средств.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит, легковоспламеняющаяся жидкость. Не работать вблизи открытого огня. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Избегать попадания в почву и на рельеф. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ ВОПРОСОВ и ПОЖЕЛАНИЙ

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный



КРАСКА ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ «ПРОФИ»

** Не рекомендуется для использования в системах СФТК в соответствии с ГОСТ Р 56707-2015.*

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный