

# Dicco Color

## ОПИСАНИЕ

Органоразбавляемая морилка.

## СВОЙСТВА

- Содержит светостойкие растворимые пигменты. Может также применяться для обработки зашпаклеванных участков
- В качестве финишного покрытия могут применяться как водо-, так и органоразбавляемые материалы. Снижает набухание древесины.
- Доступна в тысячах оттенков. Подчеркивает структуру дерева.



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для окраски мебели, дверей и других деревянных и древесно-плитовых поверхностей внутри помещения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Объемная доля нелетучих веществ (Сухой остаток)** 1–8%, в зависимости от цвета

**Массовая доля нелетучих веществ (Сухой остаток)** 1–10%, в зависимости от цвета

**Плотность** 0.9 кг/л , в зависимости от цвета

**Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход**

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
Мокрый слой	Сухой слой	
40–60 г/м <sup>2</sup>	5 мкм	14–16 м <sup>2</sup> /л

Данные приведены для неразбавленного материала. Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

**Время высыхания**

Показатель (80–100 г/м <sup>2</sup> ) ТМП	Температурный диапазон			
	+23°C	+50°C	+70°C	IRM
Межслойная выдержка	20 мин	5 мин	2–3 мин	15–30 сек

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

**Цвет** Оттенки каталога цветов Dicco Color. Другие цвета по запросу. Колеруется по системе Dicco Color.

# Disco Color

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности** Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Перед окрашиванием деревянная поверхность должна быть отшлифована шкуркой шлифовальной (наждачной бумагой) с зернистостью P150-320. Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P240-400. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль и загрязнения.
- Рекомендуемые финишные покрытия** Merit 20, Merit 30, Merit 80, Akvilac FD 25, Akvilac FD-J 10, Akvilac FD-J 25, Akvilac FD 70.
- Условия при нанесении** Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Допустимая влажность обрабатываемой древесины - менее 20%. При нанесении и сушке температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +18°C, а относительная влажность воздуха ниже 70%.
- Нанесение** Перед применением морилку тщательно перемешать. Морилка поставляется готовой к применению. Морилка Disco Color может быть смешана с лаками серии Merit.
- Пневматическое распыление: продукт не требует разбавления.  
Диаметр сопла: 1.0 – 1.4 мм  
Давление: 3-4 бар
- Окунание: продукт не требует разбавления
- Метод вальцов: продукт не требует разбавления
- Цвет конечного покрытия зависит от метода нанесения. Цвет морилки зависит от метода нанесения, поэтому цвет и его интенсивность рекомендуется предварительно проверить на небольшом участке. Окончательный цвет зависит также от типа покрывного лака и степени шероховатости после шлифовки.
- Разбавитель** Thinner 1027
- Очистка инструментов** Thinner 1027
- ЛОС** Содержание летучих органических веществ составляет 800 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению морилке (разбавленной на 10% по объему) составляет 800 г/л.
- ОХРАНА ТРУДА** Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

### Только для промышленного и профессионального применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.