Temafloor 25 Clear

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный полиуретановый лак, отверждаемый влагой воздуха.

СВОЙСТВА

- Tikkurila Temafloor 25 Clear обеспыливающий лак, предохраняющий поверхность от проникновения загрязнений.
- Превосходная устойчивость к истиранию
- Используется в качестве финишного покрытия в мозаичных напольных системах
  Tikkurila Temafloor 25 Clear предназначена для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доля нелетучих веществ (Сухой остаток) по объему (%)	Ок. 40 % по объему.
Плотность	1.0 кг/литр.
Практический расход	Средний расход на бетонный пол: 4 - 7 м²/л. Практический расход зависит от шероховатости и пористости обрабатываемой поверхности, а также метода нанесения.
Время высыхания (при +23°)	Поверхность сухая «от пыли» спустя 3 часа; «на отлип» - через 3,5 часов; Следующий слой можно наносить через 4-12 часов; Заданный уровень прочности достигается через 24 часа. При относительной влажности воздуха ниже 50%, время отверждения увеличивается.
Способ нанесения	Валик или кисть.
Очистка инструментов	Растворитель 1031
Внешний вид	Высокоглянцевый.
Инструкция по разбавлению	Внимание! Полиуретановый лак Tikkurila Temafloor 25 Clear не разбавлять.
Класс пожарной опасности	B_{FL}-s1 в соотвтетствии со стандартом EN 13501-1
ЛОС	ЛОС 2004/42/EC (cat A/h) 500 г/л (2010) Темафлор 25 Клиэ: макс. ЛОС < 500 г/л.
Тара	20,0 L

Temafloor 25 Clear

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Новый бетон: удалить цементное молочко шлифованием или травлением соляной кислотой. После шлифовки пыль тщательно удалить с помощью пылесоса. Травление соляной кислотой проводить раствором разбавленной соляной кислоты и воды (1 часть концентрированной соляной кислоты, 4 части воды). После обработки соляной кислотой поверхность промыть большим количеством воды и дать просохнуть.
Старый бетон: поверхность очистить от пыли, грязи и химических загрязнений моющим средством Tikkurila Maalipesu. Удалить старый слой краски шлифованием. Очистить отверстия, удалив осыпающийся материал. Раскрыть трещины, например. абразивным инструментом. Удалить осыпающиеся материалы и пыль.

В случае использования цементной стяжки, необходимо проверить совместимость покрытия с материалом выравнивающей стяжки.

Условия при нанесении

Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и покрытия не должна опускаться ниже + 5ºC. Относительная влажность воздуха должна быть 50 -90%.

Грунтование

Для грунтования использовать неразбавленный лак Tikkurila Temafloor 25 Clear. Готовую смесь нанести на пол в количестве необходимом для полного насыщения бетонной поверхности. При необходимости повторить грунтование, чтобы получить невпитывающую, непористую поверхность. Пористый грунтовочный слой может привести к образованию отверстий и пузырьков воздуха в готовом покрытии. Последующую обработку можно проводить через 2 часа, используя метод «мокрый по мокрому».

Исправление неровностей

Выбоины и трещины следует заполнить смесью неразбавленного эпоксидного лака Tikkurila Temafloor 200 Primer и сухого, чистого песка с фракцией зерна 0,1-0,6 мм. Соотношение смешивания: 1 часть по объему лака на 1-2 частей песка.
Выровненные места отшлифовать до уровня окружающего пола перед нанесением финишного покрытия.
Внимание! Бетонную поверхность нужно загрунтовать перед выравниванием.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.