



TIKKURILA

TIKKURILA TAIKA STARDUST

ТАЙКА СТАРДАСТ

ТИП

Лессирующая, глубокоматовая водоразбавляемая лазурь на акрилатной основе для создания декоративных эффектов.

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для создания декоративных эффектов на стенах сухих внутренних помещений, окрашенных интерьерной краской. Поскольку Tikkurila Taika Stardust полупрозрачная, цвет интерьерной краски, например, краски Tikkurila Harmony, существенно влияет на конечный результат. Хорошая подсветка, естественный свет или боковое освещение подчеркивает декоративный эффект на стенах.

**ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для окраски стен жилых, офисных, торговых и других подобных сухих помещений.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

TIKKURILA TAIKA STARDUST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Серебристый и Золотистый. Продукт не колеруется. Готовые цвета серебристый и золотистый.
Блеск	Глубокоматовый.
Расход	6–10 м ² /л.
Фасовка	1 л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком или кистью.
Время высыхания	Следующий слой можно наносить через 24 часа. Поверхность полностью сухая приблизительно через 2 дня.
Плотность (кг/л)	Ок. 1,0 кг/л.
Стойкость к мытью	Выдерживает влажную уборку.
Стойкость к мокрому истиранию	1 класс по ISO 11998 и EN 13300.
Термостойкость	85°C, ISO 4211-3.
Сухой остаток по объему (%)	12
Предельная величина ЛОС	Содержит VOC (ЛОС) макс. 200 г/л.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

TIKKURILA TAIKA STARDUST

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания лазури должна быть не ниже 10 °С и относительная влажность воздуха – 30 - 70 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Грунтовочную окраску произвести грунтовкой Tikkurila Euro Primer. Покрывную окраску произвести 1–2 слоями интерьерной краски, например, краски Tikkurila Harmony, заколерованной в выбранный цвет.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность разбавленным раствором Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Окраску произвести интерьерной краской, например, краской Tikkurila Harmony, заколерованной в выбранный цвет.

Нанесение

Перед применением лазурь тщательно перемешать. Нанести лазурь движениями крест-накрест валиком или кистью. Следить за тем, чтобы лазурь была нанесена равномерно по всей поверхности. Нет необходимости в отграничении окрашиваемого участка, края обрабатываются по мере продвижения работы. Молочный цвет окрашенной поверхности исчезнет по мере ее высыхания. Перед началом работ сделайте пробную выкраску на куске толстого картона или на другой пробной поверхности. Лазурь Tikkurila Taika Stardust можно использовать и при шаблонной окраске. При этом лучше всего использовать обычный небольшой валик или кисть. Не рекомендуется использование поролонового тампона.

Ознакомьтесь с более подробной информацией в каталоге и справочнике Tikkurila «Таика».

Очистка инструментов

Убрать лишнюю лазурь с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности

Окрашенная поверхность достигает окончательной стойкости через месяц, в течение которого следует избегать очистки поверхности.

Поверхность очищать нейтральным моющим раствором (pH 6–8) с помощью мягкой тряпки и затем промыть водой, протереть сухой ветошью. Если необходимо очистить поверхность вскоре после окраски, выполняйте очистку без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

Ремонтная окраска

См. пункт «Ранее окрашенные поверхности». Покрытие из лазури можно перекрашивать водоразбавляемыми интерьерными красками Tikkurila.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.