

FINNCOLOR

**GRAVEL STRONG**

ГРУНТОВКА ФАСАДНАЯ GRAVEL STRONG

<b>ТИП</b>	Водно-дисперсионный укрепляющий и saniрующий щелочестойкий акриловый фасадный грунт глубокого проникновения (концентрат).
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначен для грунтования фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, неорганические фасадные шпатлёвки), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками с целью их укрепления, улучшения адгезии, уменьшения расхода краски, предотвращения роста грибков и плесени перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок "Mineral Strong", "Mineral Gamma".
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Предназначен для грунтования фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, неорганические фасадные шпатлёвки), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками с целью их укрепления, улучшения адгезии, уменьшения расхода краски, предотвращения роста грибков и плесени перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок "Mineral Strong", "Mineral Gamma".

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**GRAVEL STRONG****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Расход</b>	5-12 м <sup>2</sup> /л в зависимости от типа и впитывающей способности поверхности.
<b>Фасовка</b>	10 л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением.
<b>Время высыхания (при 20±2°С и относительной влажности 65±5 %)</b>	1 час. При многократном нанесении промежуточная сушка от 3 часов (при укреплении тонкого слоя мелящей краски), 24 часа (при укреплении штукатурки).
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,0 – 1,1 кг/л.
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	Около 15%
<b>Хранение и транспортировка</b>	Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## GRAVEL STRONG

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

#### Смешивание компонентов

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Разбавить концентрат чистой водой.

Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях рекомендуется использовать грунтовку в разбавленном виде в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки).

Для наружных работ использовать грунт в разбавленном виде в соотношении 1:3 (3 части воды на 1 часть грунтовки) и неразбавленном виде в зависимости от впитывающей способности основания. В случае применения по слабовпитывающим поверхностям (например, фиброцементные плиты), а также в случае высоких требований к паропроницаемости готового покрытия требуется разбавление грунта. В случае применения по мелящим и/или сильновпитывающим поверхностям (например, пористые цементные штукатурки) использовать в неразбавленном виде.

#### Предварительная подготовка

Новые поверхности очистить от грязи, пыли, высолов, цементного клея и др. посторонних включений. Новую штукатурку, отремонтированные новой штукатуркой участки выдержать до грунтования не менее одного месяца. Ранее окрашенные поверхности очистить от отслаивающейся и слабо держащейся краски и шпатлёвки. Известковые и кремнийорганические краски удалить полностью.

#### Грунтование

Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1 слой при использовании для наружных работ и в 1 - 2 слоя при использовании для внутренних работ в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности. При использовании неразбавленной грунтовки необходимо избегать появления глянцевой пленки.

#### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

#### Окружающая среда и безопасность

Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.